HYDROSAM EVO

HYDROFUGE DURCISSEUR PHASE AQUEUSE

			Couvre jusqu'à 8 m^2 / litre

▶Hydrofuge prêt à l'emploi, en phase aqueuse, pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

▶Evite la pénétration de l'eau de pluie dans les supports en enrobant les premiers millimètres des constituants du matériau d'une couche protectrice invisible.

▶Limite les conséquences néfastes de la pluie, du gel, des agents atmosphériques et prolonge ainsi la durée de vie des matériaux.

▶Durcit la surface traitée tout en laissant respirer les supports.

▶Possibilité de peindre les surfaces traitées, sert de sous-couche pour préparer les supports à recevoir une peinture émulsion.

LIEUX D'UTILISATION
Entreprises du bâtiment, services d'entretien, services techniques, ... Pour la protection des façades de bâtiments, sculptures et monuments.

MODE D'EMPLOI
SUPPORTS :
Enduit ciment ou chaux, pierre, brique, stuc, plâtre, béton cellulaire, marbre.
PREPARATION DES SUPPORTS :
Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes. Les efflorescences et moisissures doivent être débarrassées. Colmater les fissures de plus de 0,3 mm et enlever les poussières à l'air comprimé ou au brossage. Le maximum d'efficacité est obtenu sur un support sec et par beau temps.
APPLICATION :
S'utilise toujours pur et s'applique au pulvérisateur.
- Application extérieure :
Traiter toujours de haut en bas tout en tenant la buse près de la surface afin de faciliter la pénétration jusqu'à refus du matériau.
La cristallisation est obtenue après 3 ou 4 jours.
- Sous-couche (intérieur et extérieur) :
Faire le traitement comme ci-dessus. Après 4 jours, laver le support à l'eau claire, laisser sécher celui-ci, procéder aux travaux de peintures.
POUVOIR COUVRANT :
Selon la porosité des matériaux, 2 à 8 m^2 au litre.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide limpide incolore.
pH : >11,4.

CONDITIONS D'EMPLOI :
Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com**

www.purodor-marosam.com

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02